

<b>Terméknév</b>	<b>BONUS TAŞ YÜNÜ PREMIUM F</b>			
<b>Szabvány</b>	TS EN 13162+A1 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek. Műszaki előírások.			
<b>Leírás</b>	Ásványgyapot. Hőszigetelő anyag, amelyet bazaltkőzet 1350–1400 °C-on történő megolvastásával és szálalításával készítenek. Hő-, hang- és tűszigetelő termék.			
<b>Felület oldala</b>	Nincs különbség az oldalak között			
<b>Felhasználási terület</b>	A Premium F termékcsalád célja hő- és hangszigetelés, valamint a külső felületek tűzvédelme.			
<b>Termékteljesítmény</b>	<b>Műszaki jellemzők</b>	<b>Bevizsgálási módszer</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Érték vagy nyilatkozat</b>
	A sík felületre merőleges húzószilárdság	EN 1607	kPa	10
	Vastagság / d	EN 823	mm	30–120
	Tűréshatárok – T5	– –1% vagy –1 mm; +3 mm. – tűréshatár abszolút nagy értéke.		
	Hosszúság / l	EN 822	mm	1200
	Tűréshatárok ±2 %			
	Szélesség / b	EN 822	mm	600
	Tűréshatárok ±1,5 %			
	Négyszögletűség / S <sub>b</sub>	EN 824	mm/m	max.5
	Síkbeliség / S <sub>max</sub>	EN 825	mm	max.6
	Hővezető képesség	EN 12667 EN 12939	W/m.K	0 036
	Hővezetési ellenállás / R <sub>d</sub>	EN 12667 EN 12939	mm (m <sup>2</sup> .K)/W	30 40 50 60 70 80 100 120 0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,75 3,30
	Tűzvédelmi osztály	EN 13501-1	Euroclass	A1
	Vízfelvétel rövid ideig tartó bemelegítéskor / WS	EN 1609	kg/m <sup>2</sup>	≤ 1
	Vízfelvétel hosszú ideig tartó bemelegítéskor / WL(P)	EN 12087	kg/m <sup>2</sup>	≤ 3
	A méretállandóság meghatározása adott hőmérsékletű térben	EN 1604	–	DS(70,-)
	Páraáteresztési tulajdonságok / MU	EN 12086	μ	1
	Légáramlási ellenállás / Afr	EN 29053	–	NPD
<b>Tárolás</b>	Ez a termék beltéren tárolandó. Kültéri tárolás esetén a csomagok teljes felületét ponyvával kell fedni.			
	A tárolás helyén a termékcsoomagokat védeni kell a víztől, nedvességtől és napfénytől.			
	Szállítás során a bőr, szemek és felső légutak védelme érdekében megfelelő munkavédelmi ruházatot és felszerelést kell használni.			
	A tárolás helyén a termékcsoomagokat legalább egy raklapra kell helyezni, és nem érintkezhetnek a padlóval.			
	Szállítás során a termékeket ponyvával kell fedni.			
	Ne hagyjon semmilyen anyagot a terméken, ami kárt tehet a csomagolásban és a termékben.			
	A raklapra helyezett termékeket nem szabad egymáson halmozni és tárolni.			
	A felnyitott csomagok hulladékkezelését a megfelelő szabályokkal összhangban kell végezni.			