

<b>Terméknév</b>	<b>BONUS TAŞ YÜNÜ PREMIUM F</b>				
<b>Szabvány</b>	TS EN 13162+A1 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek. Műszaki előírások.				
<b>Leírás</b>	Ásványgyapot. Hőszigetelő anyag, amelyet bazaltkőzet 1350–1400 °C-on történő megolvasztásával és szálalásával készítenek. Hő-, hang- és tűszigetelő termék.				
<b>Felület oldala</b>	Nincs különbség az oldalak között				
<b>Felhasználási terület</b>	A Premium F termécsalád célja hő- és hangszigetelés, valamint a külső felületek tűzvédelme.				
<b>Termékteljesítmény</b>	<b>Műszaki jellemzők</b>	<b>Bevizsgálási módszer</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Érték vagy nyilatkozat</b>	
	A sík felületre merőleges húzószilárdság	EN 1607	kPa	10	
	Vastagság / d	EN 823	mm	150	
	Tűrészhatárok – TS	–1% vagy –1 mm; +3 mm. – tűrészhatár abszolút nagy értéke.			
	Hosszúság / l	EN 822	mm	1200	
	Szélesség / b	EN 822	mm	600	
	Négyszögletűség / S <sub>b</sub>	EN 824	mm/m	max. 5	
	Síkbeliség / S <sub>max</sub>	EN 825	mm	max. 6	
	Testsűrűség / D	EN 1602	kg/m <sup>3</sup>	100	
	Hővezető képesség	EN 12667 EN 12939	W/m.K	0,036	
	Hővezetési ellenállás / R <sub>s</sub>	EN 12667 EN 12939	(m <sup>2</sup> .K)/W	4,15	
	Tűzvédelmi osztály	EN 13501-1	Euroclass	A1	
	Vízfelvétel rövid ideig tartó bemelegítéskor / WS	EN 1609	kg/m <sup>2</sup>	≤ 1	
	Vízfelvétel hosszú ideig tartó bemelegítéskor / WL(P)	EN 12087	kg/m <sup>2</sup>	≤ 3	
	A méretállandóság meghatározása adott hőmérsékletű térben	EN 1604	–	DS(70,-)	
	Páraáteresztési tulajdonságok / MU	EN 12086	μ	1	
	Légáramlási ellenállás / Afr	EN 29053	–	NPD	
	<b>Tárolás</b>	Ez a termék beltéren tárolandó. Kültéri tárolás esetén a csomagok teljes felületét ponyvával kell fedni.			
		A tárolás helyén a termécsomagokat védeni kell a víztől, nedvességtől és napfénytől.			
		Szállítás során a bőr, szemek és felső légutak védelme érdekében megfelelő munkavédelmi ruházatot és felszerelést kell használni.			
A tárolás helyén a termécsomagokat legalább egy rakiapra kell helyezni, és nem érintkezhetnek a padlóval.					
Szállítás során a termékeket ponyvával kell fedni.					
Ne hagyjon semmilyen anyagot a terméken, ami kárt tehet a csomagolásban és a termékben.					
A rakiapra helyezett termékeket nem szabad egymáson halmozni és tárolni.					
A felnyitott csomagot hulladékkezelését a megfelelő szabályokkal összhangban kell végezni.					